

MA 90 V

Traitement protectif ravivant anti-tache à base de solvant,
à effet mouillé intense mi-poli pour pierres
naturelles et matériaux très absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

MA 90 V est un produit de protection anti-tache ravivant à base de solvant, avec des propriétés excellentes de ravivant, conçu pour donner une finition satiné mi-poli et un effet mouillé intense aux pierres naturelles et aux matériaux avec finitions non polies et caractérisés par une capacité d'absorption de moyen à moyen-haut.

MA 90 V est à même de donner au support traité un effet mouillé évident et intense même appliqué sur des matériaux très absorbants, en réalisant en même temps un effet mi-poli superficiel et une tonalité chaude, mettant en relief les évenages naturels et les caractéristiques esthétiques de la surface.

MA 90 V donne au support sur lequel il est appliqué des propriétés hydrofuges et anti-tache excellente. Il est résistant aux rayons UV, ne jaunit pas au fil du temps et il peut être appliqué soit en intérieur qu'en extérieur.

LES PLUS DU PRODUIT

- ✓ Offre à la surface **des propriétés anti-tache**
- ✓ Forte **capacité ravivant** même appliqué sur des matériaux extrêmement absorbants
- ✓ **Met en relief les évenages typiques** des pierres naturelles
- ✓ **Haute résistance**
- ✓ Excellentes caractéristiques **hydrofuges et oléofuges**
- ✓ **Résistant aux rayons UV**
- ✓ **Ne jaunit pas** au fil du temps
- ✓ **Augmente le brillant** de la surface

OÙ APPLIQUER LE PRODUIT

Produit **convenable** pour l'application en intérieur et en extérieur.

Produit **convenable** pour l'application sur Ardoise, Grès, Pierre en basalte – Pierre volcanique, Carreaux de ciment, Béton, Terres Cuites, Granit, Limestone, Marbre, Pierre reconstituée (Ecopierre), Porphyre, Quartzite, Travertin, Tuf.

Ce produit **n'est pas convenable** pour l'application sur des surfaces polies

RENDEMENT

De 15 à 20 m²/L

OUTILS POUR L'APPLICATION

Pinceau, Manchon mouilleur, Rouleau

Protection

MA 90 V - *Traitement protectif ravivant anti-tache à base de solvant, à intense effet mouillé mi-poli pour pierres naturelles et matériaux très absorbants*



LINEA
PROFESSIONALE

PHASES D'APPLICATION

Préparation et nettoyage du support

1. Effectuer un nettoyage soigneux du matériau, veillant à enlever la poussière et les salissures sur la surface.
2. Ne pas appliquer MA 90 V sur des supports mouillés ou humides.
3. Appliquer MA 90 V sur des supports par des températures superficielles comprises entre +5 et +40°C
4. Si elles sont présentes, protéger les surfaces adjacentes sur lesquelles l'on ne veut pas appliquer le produit.

Application

5. Sur surface sèche et propre, étaler une couche fine et uniforme de produit avec l'outil de son choix, en faisant attention à réaliser une couche la plus uniforme et homogène que possible jusqu'à couvrir toute la surface.
6. Attendre de 5 à 10 minutes environ et procéder à redistribuer l'éventuel surplus de produit présent sur le secteur intéressé par l'application, en prenant soin de les uniformiser, par le même outil, jusqu'à obtenir une surface visuellement uniforme et homogène.
Cette opération pourrait n'être pas nécessaire sur des surfaces très absorbantes.
7. De 4 à 6 heures minimum après l'application, en tout cas à surface complètement sèche de traitement, il est possible d'incrémenter l'effet poli obtenu avec MA 90 à l'aide d'un brossage de la surface à effectuer à la monobrosse traditionnelle (1.5 HP, 175 rpm) avec disque blanc ou disque en laine d'agneau. À titre d'alternative, en cas de plans de travail, surfaces verticales ou petites surfaces, il serait possible de procéder avec un polissage à sec par une roue orbitale ou manuellement, à l'aide d'un disque ou tampon pad blanc ou d'un chiffon en feutre compact.

Temps de séchage

Le produit sèche rapidement et en tout cas dans un délai maximum de 1 à 2 heures après son application.

Ouverture au trafic

Ouvrir la surface au trafic piéton de 4 à 6 heures après l'application du produit.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

- Pour le *nettoyage de routine* d'une surface traitée avec MA 90 V nous recommandons notre ALGAFLOOR
- Pour le *nettoyage extraordinaire* d'une surface traitée avec MA 90 V nous recommandons FABER 30 ou DETERFUG selon le type de matériau
- Pour le *décapage* d'une surface traitée avec MA 90 V nous recommandons DEC 21 et/ou DECERA/P

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur des supports mouillés ou humides
- Au cas où le produit est appliqué en anti-tache de surface sur un matériau déjà traité avec un sous-couche hydrofuge de profondeur, attendre le séchage complet du traitement précédent avant l'application du MA 90 V.
- Ne pas appliquer le produit sur un support surchauffé
- Ne pas appliquer le produit par un risque imminent de pluie ou de gel, en présence de brouillard ou d'une humidité ambiante élevée
- En cas d'application sur surfaces posées ou jointoyées depuis peu, attendre jusqu'à la maturation complète du mortier.



Protection

MA 90 V - Traitement protectif ravivant anti-tache à base de solvant, à intense effet mouillé mi-poli pour pierres naturelles et matériaux très absorbants



LINEA
PROFESSIONALE

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

- Après avoir redistribué le surplus de produit, laisser mûrir spontanément le traitement sans retouches et sans nouvelles interventions sur la partie déjà traitée avant que celle-ci résulte complètement sèche, pour éviter différences d'uniformité après le séchage.
- Avant l'application du produit sur toute la surface, il vaut mieux d'effectuer un essai préalable sur une portion de matériau non visible ou non posé, afin d'évaluer s'il est convenable à l'emploi prévu.

NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

À la fin de l'application, laver l'équipement utilisé avec de la térébenthine.

SECURITE

Pendant la manipulation du produit, utiliser toujours les dispositifs de protection individuels les plus convenables et se rapporter scrupuleusement aux instructions données dans la fiche de sécurité du produit.

DONNEES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect:	Liquide
Couleur:	Transparent
Odeur:	Térébenthine
Poids spécifique à 20°C	860 ± 10 g/L
Point d'éclair (ASTM D 56):	30°C vas ouvert

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés dans un lieu frais et sec.

PERIODE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage original scellé et stocké dans un lieu frais et sec.

EMBALLAGES

- Flacons de 1 LT – carton de 12 flacons
- Bidons de 5 LT – carton de 4 bidons



Protection

MA 90 V - Traitement protectif ravivant anti-tache à base de solvant,
à intense effet mouillé mi-poli pour pierres naturelles et matériaux très absorbants



IDENTIFICATION DES DANGERS



H225	Liquide et vapeurs très inflammables
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P331	NE PAS provoquer le vomit
P370+P378	En cas d'incendie: utiliser de l'anhydride carbonique, de l'écume, de la poudre chimique pour l'extinction.

Révision 3.0 – 09/11/2017

Cette fiche technique annule et remplace toute version précédente. Se rapporter toujours à la dernière version de la fiche technique, disponible sur notre site web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont le résultat de notre ample expérience soit de recherche soit technique-sur place. En tout cas, il est recommandé d'effectuer toujours un essai préalable afin de vérifier l'éligibilité du produit soit à l'emploi prévu, soit au type de matériau sur lequel il va être appliqué. Les informations et les suggestions indiqués ne peuvent pas être considérées engageantes ni entrainer notre responsabilité, puisque les conditions et les modes d'emploi du produit ne peuvent pas être soumises à notre contrôle. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'emploi de ces données et conseils.

