



PROFESSIONAL LINE

**Antiscivolo****YS ONE****Trattamento antiscivolo a base acqua per ceramiche, gres porcellanati, quarzi e pietre silicee**

YS ONE è un trattamento in base acqua specificatamente studiato e sviluppato per aumentare il grip superficiale dei pavimenti in ceramica, gres, quarzo e pietre silicee, eliminando le problematiche legate alla loro scivolosità.

YS ONE è un prodotto unico nel suo genere in quanto agisce direttamente sulla superficie del materiale su cui viene applicato, generando delle micro-erosioni invisibili ad occhio nudo che favoriscono l'evacuazione dell'acqua, incrementando il grip superficiale della pavimentazione e riducendo quindi la scivolosità in condizioni di bagnato, sia con calzature che con la pianta del piede nudo. Se utilizzato secondo indicazioni, il prodotto non altera il tono del materiale trattato.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Base acqua
- ✓ Non richiede manutenzione periodica
- ✓ Non crea film superficiale
- ✓ Duraturo nel tempo

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto **idoneo** per applicazione sia in interno sia in esterno.
Prodotto **idoneo** per applicazione su: Agglomerato quarzo-resina, Basalto fuso, Ceramica smaltata, Clinker, Granito, Gres porcellanato levigato, Gres porcellanato naturale, Gres porcellanato strutturato.

RESA10/20 m²/l**STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE**

Pennello, Vello, Rullo

FASI DI APPLICAZIONE**Preparazione e pulizia del supporto**

- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.
- Non applicare **YS ONE** su supporti umidi o bagnati. Il prodotto deve essere applicato su superficie più asciutta possibile
- Applicare **YS ONE** durante le ore più fresche della giornata
- Non eseguire il trattamento con **YS ONE** durante l'esposizione diretta alla luce solare del pavimento
- Applicare **YS ONE** su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.
- Rimuovere dalla superficie che si intende trattare tutti gli eventuali trattamenti preesistenti come ad esempio cere e resine. Ciò consente di massimizzare l'efficacia del trattamento consentendo a **YS ONE** di entrare in contatto direttamente con la superficie del supporto che si intende rendere antiscivolo

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

Test di valutazione del tempo di contatto

In considerazione della vastissima varietà di materiali su cui può essere necessario realizzare un trattamento antiscivolo, che differiscono tra di loro per composizione, resistenza e durezza superficiale, al fine di ottenere un risultato ottimale dal punto di vista del grado di antiscivolo senza alterare l'estetica originale del supporto è necessario eseguire una prova preliminare finalizzata ad identificare il tempo di contatto più idoneo tra la superficie e **YS ONE**. Il test va eseguito prima di procedere con l'applicazione del trattamento su tutta la superficie, su una porzione di materiale non posato o in una sezione non in vista.

Generalmente, gli intervalli di tempo più idonei possono essere così riassunti:

- Ceramica e Gres: tra i 10 ed i 40 minuti
- Clinker e agglomerati base quarzo: tra i 30 ed i 60 minuti
- Graniti: tra i 60 ed i 90 minuti

Le tempistiche riportate sono frutto della nostra più ampia esperienza tecnico-operativa tuttavia vanno considerate puramente indicative e devono essere utilizzate come punto di riferimento per il test preliminare da realizzare sulla superficie.

Il grado di antiscivolo ottenuto nel test preliminare deve essere valutato dopo aver risciacquato bene ed abbondantemente la superficie con acqua al termine dell'applicazione del prodotto, per evitare che eventuali residui diano una lettura errata dell'effettivo risultato raggiunto.

La valutazione del risultato ottenuto deve essere eseguita seguendo queste semplici ma fondamentali indicazioni:

- Effettuare la valutazione in condizioni di pavimento bagnato
- Valutare manualmente sfregando le dita della mano sulla superficie esercitando una pressione importante, in modo da simulare il peso di una persona che cammina
- Confrontare la porzione trattata con una non trattata per meglio percepire il differente grado di grip generato

Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

- Il prodotto è pronto all'uso.
- Applicare un velo abbondante ed uniforme di prodotto con l'utensile che si preferisce prestando attenzione a realizzare uno strato uniforme a copertura dell'intera superficie da trattare.
- Lasciare agire il prodotto per il tempo identificato nel test preliminare. Durante questo arco di tempo è importante che la superficie del pavimento rimanga sempre uniformemente bagnata e coperta da uno strato di prodotto.
- All'occorrenza ridistribuire **YS ONE** riapplicandone un quantitativo ulteriore. La presenza di zone prive di prodotto durante la fase di trattamento potrebbe essere causa di un aspetto finale e di un grado di antiscivolo non uniforme.



PROFESSIONAL LINE



FASI DI APPLICAZIONE

- Trascorso il tempo identificato nel test, procedere all'asportazione degli eccessi possibilmente tramite un aspira-liquidi, ed immediatamente dopo risciacquare bene ed abbondantemente con acqua pulita.
- L'aspirazione dei residui ed il risciacquo con acqua è un'operazione che deve essere effettuata tenendo bene in considerazione gli effettivi tempi di contatto tra il prodotto e la superficie. Pertanto cominciare a rimuovere il prodotto partendo dalla zona da dove si è cominciato ad applicare **YS ONE**, prestando attenzione a rimuoverlo dalla zona trattata nello stesso lasso di tempo impiegato per applicarlo. Così facendo si riuscirà a far agire il prodotto per lo stesso tempo su tutta la superficie.
- Al fine di facilitare tutta la fase di applicazione del trattamento, è consigliabile procedere per singoli settori di superficie qualora la superficie complessiva da trattare sia di fatto molto ampia. Il dimensionamento dei settori deve essere valutato in funzione del tempo di contatto stabilito. A tempi di contatto brevi devono corrispondere piccole ampiezze. Al contrario, in caso di tempi di contatto più lunghi, è possibile delineare settori più ampi.

Apertura della superficie al traffico

La superficie tratta con **YS ONE** può essere aperta al traffico dopo la completa rimozione del prodotto.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

- Per la *pulizia ordinaria* di una superficie trattata con **YS ONE** suggeriamo: **ALGAFLOOR** o **NEUGEL** a secondo del materiale
- Per la pulizia di *fine cantiere* di una superficie trattata con **YS ONE** suggeriamo: **FABER 30** o **DETERFUG** a secondo del materiale

INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Il prodotto deve essere applicato puro
- Non applicare il prodotto su supporto bagnato
- Non applicare su materiali sensibili agli acidi
- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato
- Non applicare su superfici direttamente esposte alla luce del sole
- Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C
- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.
- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è necessario effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto e il tempo di contatto adeguato.

PULIZIA DELLA ATTREZZATURA

Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua.

DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Ambrato
Odore:	Cedro
pH:	1,5 ± 0,5
Peso specifico a 20°C	1040 ± 0,5 g/l

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



PROFESSIONAL LINE



STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 l – 12 Flaconi per scatola
Tanica da 5 l – 4 taniche per scatola

SICUREZZA

Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più idonei ed attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Rev. 3.0 – 17/10/2022

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

MADE IN ITALY

100%