Système epoxydique

GL 80 A + GL 80 B

Système epoxydique à basse viscosité

GL 80 A + GL 80 B c'est un système époxydique à basse viscosité qui est à même de pénétrer en profondeur dans la surface de la pierre. Il n'est pas chimiquement chargé et il est sans solvants, donc réactif à 100%. Il durcit à température ambiante. Ce produit a été conçu pour récurer les fissurations petites et moyennes sur tous types de marbre, granit et pierres naturelles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ✓ Excellent pouvoir d'accrochage
- ✓ Résistance à la lumière
- ✓ Résistance aux taches

DOMAINES D'UTILISATION

Pour l'emploi en intérieur.
Marbres, Granits et Pierres naturelles

RENDEMENT

De 10 à 15 m2/L.

OUTILS POUR L'APPLICATION

Spatule ou brosse

PROPORTION DE MELANGE A + B:

GL EPOXY 80/A (RESINE) 100 g
GL EPOXY 80/B (DURCISSEUR) 44 g

TEMPS DE DURCISSEMENT

DURCISSEMENT: de 10 à 15 heures
CATALYSE COMPLETE: de 10 à 15 heures

OUTILS POUR L'APPLICATION

Brosse ou spatule

MODE D'EMPLOI

Mélanger les deux composantes en respectant scrupuleusement les proportions recommandées.
Les éventuelles variations de ce mélange pourraient compromettre le durcissement et les propriétés finales du produit.
Appliquer le produit bien mélangé sur la surface sans traitements précédents, propre et sèche et par des températures non inférieures à 10°C.

Appliquer le produit sur un sol poncé avec des graines entre 50 et 200 avec une spatule, un pinceau ou avec un rouleau en prenant soin à étaler une couche uniforme de produit sur toute la partie intéressée. Laisser durcir pendant 15 heures minimum avant de procéder à la phase finale du ponçage avec les graines les plus fines 400 et 800, avant d'effectuer un polissage à la poudre.

FABERSURFACECARE.COM

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D'OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – **ITALIE**
Téléphone : +39 0732 627178 | **Fax** : +39 0732 22935 | **Email** : info@fabersurfacecare.com

MODE D'EMPLOI

Mélanger les deux composantes en respectant scrupuleusement les proportions recommandées.
Les éventuelles variations de ce mélange pourraient compromettre le durcissement et les propriétés finales du produit.
Appliquer le produit bien mélangé sur la surface sans traitements précédents, propre et sèche et par des températures non inférieures à 10°C.
Appliquer le produit sur un sol poncé avec des graines entre 50 et 200 avec une spatule, un pinceau ou avec un rouleau en prenant soin à étaler une couche uniforme de produit sur toute la partie intéressée. Laisser durcir pendant 15 heures minimum avant de procéder à la phase finale du ponçage avec les graines les plus fines 400 et 800, avant d'effectuer un polissage à la poudre.
Le produit met en relief la couleur du matériau et les performances hydrofuges et oléofuges.
Pour les fissurations petites et isolées appliquer le produit sur la fissure, attendre le durcissement ensuite procéder manuellement à l'élimination du surplus jusqu'à récurer complètement la brillance sur toute la partie.
Effectuer toujours des essais préliminaires pour évaluer l'altération de la couleur.

DONNÉES PHYSIQUES-TECHNIQUES

Aspect	Gel transparent
Couleur	Jaune clair
Odeur	Epoxydique
pH	NR
Poids spécifique (20°C)	1175 ± 15 g/L

STOCKAGE

Stocker les récipients bien fermés et en lieu frais et sec

PÉRIODE DE CONSERVATION

24 mois dans les emballages originaux scellés et stockés dans un lieu frais et sec.

CONFECTIONS

Flacons de 1000 ML. (12 pièces par carton) – GL EPOXY 80 A
Flacons de 500 ML. (12 pièces par carton) – GL EPOXY 80 B

Révision 0.0 – 16/06/2020

La présente fiche technique annule et remplace toute autre version précédente. Toujours se référer à la version la plus actualisée de la fiche technique, disponible sur le site www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserver le droit de mettre à jour et/ou modifier les données et les informations présentes dans la fiche technique.

Les informations fournies dans la présente fiche technique sont le résultat de notre longue expérience dans le domaine de la recherche comme dans le domaine technique-opérationnel. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu, mais aussi au type de matériau sur lequel on souhaite l'appliquer. Les informations et les suggestions fournies ne peuvent en aucun être considérées comme contraignantes ni engager notre responsabilité dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler les conditions et les modalités d'utilisation du produit. Faber Chimica Srl décline donc toute responsabilité concernant l'utilisation de ces données et suggestions.

FABERSURFACECARE.COM