

GL 88 trasparente

Kitt für marmor und natursteine



LINEA
PROFESSIONALE

GL 88 trasparente ist ein Präparat auf der Basis von modifiziertem ungesättigtem Polyesterharz, das in Styrolmonomer gelöst, einem modifizierten orthophthalischen ungesättigten Polyesterharz zugesetzt, mit Standardglykolen polykondensiert und mit Katalysator vorvergütet wurde. Das Präparat weist gute Eigenschaften der chemischen und mechanischen Beständigkeit des Glanzes und der Stabilität nach dem Aushärten auf. GL 88 wird für das Kitten, Kleben, Harzen und die Verfugung von Marmor im Allgemeinen, Stein, Agglomerat, Travertin usw. verwendet.

PRIMÄRE MERKMALE

- ✓ Widerstandsfähig
- ✓ Glänzend
- ✓ Ändert die Farbe nicht

EINSATZBEREICHE

Marmor, Granit, Travertin, Stein, Agglomerate usw.

ERGIEBIGKEIT

N.Z.

ANWENDUNGSWERKZEUGE

Spachtel

ANWENDUNG

Der zu bearbeitende Untergrund muss frei von Staub und Fetten, und perfekt trocken sein.

Falls man den Kitt für eine Ton-in-Ton-Harzbehandlung einfärben möchte, ist es empfehlenswert, dies in dieser Phase, vor dem Einsetzen des Katalysators, mit den spezifischen COLORING PASTES FABER zu tun.

Anwendung des Katalysators:

Fügen Sie dem GL 88 den dem Flakon mit Kitt beiliegenden Katalysator hinzu. Die empfohlene Menge für eine wirksame Aushärtung beträgt 2 %, kann aber in jedem Fall je nach Einsatzbedingungen variiert werden. Verwenden Sie keine Mengen an Katalysator, die niedriger als 1 % oder höher als 3 % sind.

Mischen Sie das Produkt sehr gut mit dem Katalysator, bis eine gleichmäßige Mischung entsteht, und tragen Sie es rasch auf, wobei darauf zu achten ist, nicht zu viel Überschuss zu lassen. GL 88 trocknet und härtet in ca. 35 Minuten bei einer Temperatur von 22°C aus. Bei Verfugungen und Harzbehandlungen kann das ausgehärtete Produkt bereits nach der Aushärtungszeit geschliffen werden.



Kitt

GL 88 trasparente

Kitt für marmor und natursteine



LINEA
PROFESSIONALE

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Aussehen	Fest-Halbfest-Flüssig
Farbe	Weiß-Farbig-Strohfarben-Transparent
Geruch	Polyester
Spezifisches Gewicht (20°C)	N.Z.
Flammpunkt (ASTM D 56)	30°C offenes Gefäß

LAGERUNG

Die gut geschlossenen Behälter an kühlem und trockenem Ort aufbewahren.

HALTBARKEITSDAUER

12 Monate in den verschlossenen Originalbehältern und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt.

VERPACKUNGSGRÖßEN

Flakons von 750 ml (12 Flakons pro Schachtel)
Flakons von 1000 ml (12 Flakons pro Schachtel)

Revision 0.0 – 16/06/2020

Dieses technische Datenblatt hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie. Nehmen Sie immer Bezug auf die aktuellste Version des technischen Datenblatts, das auf der Webseite www.fabersurfacecare.com verfügbar ist. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrungen sowohl in der Forschung als auch im technisch-betrieblichen Bereich. In jedem Fall wird empfohlen, immer einen vorbeugenden Test durchzuführen, um die Eignung des Produkts sowohl für die vorgesehene Verwendung als auch für die Art des Materials, auf dem es angewendet werden soll, zu prüfen. Die angegebenen Informationen und Ratschläge können in keiner Weise als verbindlich angesehen werden oder unsere Verantwortung nach sich ziehen, da die Bedingungen und Methoden der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jede Verantwortung in Bezug auf die Verwendung dieser Daten und Ratschläge ab.

